



TUOTESELOSTE
1.1.2006
(entinen pvm. 29.8.2005)

Lin sisäöljymaali

TYYPPI

Perinteinen pellavaöljymaali sisäpinnoille.
Maalaustarvikeryhmä 45 (RT-luokitus).



[suurena](#)


SOVELTUVUUS

Puupintojen sisämaalaus.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet ja vanhat puupinnat: seinät, katot, kalusteet,
ovet, listat, ikkunanpuitteet.

TEKNISET TIEDOT



Perusmaalit

AW ja CW

Värisävyt

Valkoista AW-perusmaalia voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää Vanhan ajan värit -värikartan mukaan. CW-perusmaali on väritöntä ja on aina sävytettävä ennen käyttöä. Sävytettyä maalia ei vaihdeta.

Värikartat

Vanhan ajan värit

Kiiltoryhmä

4. Puolihimmeä

Riittoisuus

8-12 m²/l

Pakkaukset

0,9 l ja 9 l

Ohenne

Lakkabensiini 1050 ja Lin-kiiltoöljy

Työtap

Sively

Kovettuminen

Päällemaalattavissa aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua. Tuote kovettuu ja saavuttaa lopulliset kestävyysominaisuutensa n. 1 kk:ssa normaaliolosuhteissa.

Kiinteäainetilavuus

77 %

Tiheys

1,7 kg/l valkoinen ISO 2811

Varastointi

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsittely	<p>Maalaamaton pinta: Puhdista uudet pinnat liasta, pölystä ja rasvoista Ennen maalattu pinta: Pese vanhat pinnat Maalipesu pesuaineella, huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly.</p>
Asennus	<p>Pohjamaalaus: Pohjamaalaa Lin Sisäöljymaalilla tai Jehulla. Ohenna maalia 5?15 % Lakkabensiinillä. Kittaa kolot tai tasoita pinnat tarvittaessa Öljysilotteella, hio tasoitettut kohdat ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tasoitettut kohdat Lin Sisäöljymaalilla tai Jehulla. Pintamaalaus: Sekoita maali hyvin ja maalaa ohuesti tiukkaan hangaten, ettei maalikalvo rypisty. Kun haluat himmeää pintaa, ohenna Lin Sisäöljymaalia tarvittaessa ensimmäiseen siveelyyn 5?10 % ja toiseen siveelyyn korkeintaan 5 % Lakkabensiinillä 1050. Kun haluat kiiltävämpää pintaa, sekoita Lin Sisäöljymaaliin Lin Kiiltoöljyä korkeintaan 20 %. Maalaa 1?2 kertaa. Anna pinnan kuivua vähintään 2 vrk maalausten välillä. Jos maalauskertojen väli on useita viikkoja, hio maalipinta ennen maalausta. Huoltomaalaus: Lin Sisäöljymaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä maalilla. Katso kohta esikäsittely.</p>
Työvälineiden puhdistus	Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet	<p>Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua maalaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtelee pinta huolellisesti. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.</p>
Huoltokäsittely	Lin Sisäöljymaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä maalilla. Katso kohta esikäsittely.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Sisältää: Teollisuusbensiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensini). SYTTYVÄÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää metyylietyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. HUOM! Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.

KULJETUS

VAK/ADR 3 III

mit220806/tho270706/als201205/lko050706 404-

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Tikkurila Oy | PL 53 | Kuninkaalantie 1 | 01301 Vantaa | Puh. (09) 85771 | Faksi (09) 8577 6900 | Y-tunnus 0197067-4 | Kotipaikka Vantaa | ALV rek. | www.tikkurila.fi